

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации  
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06  
Адрес e-mail ИЛЦ: krem1-org@mail.ru  
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в  
отделении 1 Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440  
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Испытательного  
лабораторного центра ФГБУ  
«Центр госсанэпиднадзора»  
О.М. Чекомарев  
«30» июля 2019 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№07/67-421/ПР-19 от 30 июля 2019 г.**

1. Наименование предприятия, ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Комму-  
организации (заявитель): нар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «РЕФЛОР» ( 630091, Ново-

сибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52, вход  
А, этаж 2, литер А3, офис 11 (часть пом.№109), Российская  
Федерация)

2. Место отбора: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Совет-  
ская, д.52, вход А, этаж 2, литер А3, офис 11 (часть пом.№109),  
Российская Федерация

Заявка № 421 от 24 июля 2019 г.

3. Наименование продукции, Кварцевый ламинат на замковом соединении с износостой-  
состав и область применения: чивым покрытием из винила с УФ-защитой, торговых марок  
«FARGO», «REFLOOR», «HOME EXPERT»

Область применения: Для внутренней отделки всех видов помещений, вклю-  
чая детские и медицинские учреждения

Состав: Поливинилхлорид (ПВХ) – 25%, каменная крошка (Карбонат кальция)  
– 75%

5. Наименование испытуемой Типовой представитель: Плита т.м. «FARGO», в кол-ве 3 шт.  
продукции (образца, пробы):

6. Дата получения образца на 25 июля 2019 г.  
испытания:

7. Дата проведения испытаний: 25 июля – 30 июля 2019 г.

8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Единые санитарно-  
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-  
эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Разделы 6 и 11.

9. Код образца (пробы): . 07-67.421.07.01.Д-19

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
<b>Образец 2: Плита т.м. «FARGO»</b>			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		377±49	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		16±7	
Активность 226Ra, Бк/кг		14±5	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	139±29	

**Примечание:**

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Заведующий лабораторией

Д.А. Богомолов

Подпись

